

Informativo Técnico Tecidos

Características Construtivas:

Produto: MFVL/03/PL19 PIETRO RUSTIC STRIPE 32738/001/9001 80%-Viscose 14%-Modal 6%-Linho







NCM: 55161200

Composição: 80%-Viscose 14%-Modal 6%-Linho

Características Físicas:

Parâmetro	Unidade	Padrão	Mínimo	Máximo
Largura Total	mm	1580,0	1550,0	1610,0
Largura Útil	mm	1550,0	1520,0	1580,0
Gr/m2	g/m2	131,6	125,1	135,6
Peso	oz/yd2	3,9	3,7	4,0
% Teste Encolhimento Urdume AATCC 135/2004	%	5,0	0,0	8,0
% Teste Encolhimento Trama AATCC 135/2004	%	5,0	0,0	8,0
% Teste Encolhimento Urdume NBR 10320	%	5,0	0,0	8,0
% Teste Encolhimento Trama NBR 10320	%	5,0	0,0	8,0

Conservação:

Simbologia	Descrição (NBR 3758:2006)
	Temperatura máxima de lavagem 40°C Processo normal
	Não alvejar Não Branquear
	Não secar em tambor
	Temperatura máxima da base do ferro a 110°C Vapor pode causar danos
	Não Lavar a Seco.
	Secar a Sombra em Varal

Recomendações Úteis:

ARMAZENAMENTO	<ul style="list-style-type: none">- Não armazenar o rolo em pé e nem em pilha cruzada (lenha)- Manipular com cuidado para evitar a quebra do canudo de papelão.
ENFESTO	<ul style="list-style-type: none">. O tecido deve descansar fraldado durante o período de 12 horas antes de sua utilização para enfesto e corte. O objetivo deste descanso é o relaxamento da tensão a que o tecido estava submetido no rolo.. Durante toda a operação de enfesto o tecido deve ser conduzido e jamais estirado. O objetivo deste procedimento é evitar que seja criado qualquer tipo de tensão no tecido.. Utilizar nas extremidades do enfesto uma régua de metal pesado para firmar as folhas.. O tecido apresenta um efeito visual diferente, conforme o lado em que é observado. Mesmo assim, aconselha-se colocar os moldes de um mesmo tamanho sempre orientados para um mesmo sentido do enfesto, evitando que, ao montar a peça, os componentes apresentem tonalidades diferentes.

Ensaio:

Determinação da densidade de pontos por centímetro e definição do tipo de ponto da costura.

Costura:

Nº de Agulha	Linha aplicada 100% Poliéster	Pontos/cm (301) Ponto fixo	Pontos/cm (504) Overlock	Pontos/cm (516) Interlock
12 (Sistema Singer) 80 (Sistema Métrico)	Nº 120	4 pontos/cm	4 pontos/cm	4 pontos/cm